

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 3/10/12 Rev. 2 del 9/4/2023

Preparato il:		Lotto n°:					
RECOAT 1.5 MM ACRIL-SILOSS	O BASE BIAN	IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000	- 11	85	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		2,5	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		0130332000-2309	053	20		2,3	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		5,6	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG			019	15		5	
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		5,5	
TILLCERA 50		24 000 886	074	1.000		3	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5,5	
GLICOLE PROPILENICO PURO		17124000170	020	1.000		5	
AMMONIACA 28 BE'			007	25		1	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		24 173	013	25	4,0	100	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI D	2 0	032	25	5,0	125		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRO		047	25	1,0	25		
CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCHI DA 25 KG			021	25	1,0	25	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25			124	25	1,0	25	
GRANULATO DI CALCIO ML 1.0-1.5 - 836			121	25	14,0	350	
GRANULATO DI CALCIO ML 0.5-1.0			119	25	5,0	125	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	2,0	50	
POLICRIL 280		2430939AA	088	1.000	2,0	160	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4	
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1659		102-1011002	098	1.000		4	
AQUAFLOW NLS 200			008	1.000		1	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		2	
ACQUA			001	1.000		30	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.146,4		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		,		
			PER SECCHIO				
CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			Kg	N°	TOTALE	
RECOAT1.5AS.1	Lt. 1,0			1			
# TEOON 1.0AO. 1	Lt. 1,U			ı			
#							
#							
RECOAT1.5ASK20	Lt. 20,0			20			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione:		Respo	nsabile	Tecnico	di Produ	zione:	_
Тезринавше				e Tecnico di Produzione:			

ITALMONT SRL Scheda n° 142