

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 20/2/22 Rev. 2 del 2/12/2023

Preparato il:		Lotto n°:					
RECOAT 1.0 MM SILOSSA	BASE BO	IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
			Z	da Kg	n°		<u> </u>
ACQUA				1.000		27	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		1,9	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG			019	15		4	
AMMONIACA 28 BE'		0.4.00000000000000000000000000000000000	007	25		1	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		1,8	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		144040004==	017	25		5,6	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5,4	
GLICOLE PROPILENICO PURO			020	1.000		8	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		24 173	013	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG			032	25	4,0	100	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	3,0	75	
GRANULATO DI CALCIO ML 0.5-1.0			119	25	20,0	500	
POLICRIL 547		0.4.0.0.0.0.0.4.0.0.0.0	035	1.000		160	
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		5,5	
TILLCERA 50			074	1.000		6,5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1	
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1659			098	1.000		57	
AQUAFLOW NLS 200			800	1.000		1,5	
ACQUA				1.000		30	
LAPONITE-RD			025	25		1	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)			047	25	1,0	25	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4	
TOTALE IMPASTO						1/a: 4.00C.0	
			1 4 0		Kg 1.096,2		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0 PER SECCHIO				
CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO					TOTALE	
	SECCHIO			Kg	N°		
RECOAT1.0SIL.1BO	Lt. 1,0			0,98			
#							
#							
RECOAT1SILK20BO	Lt. 19,5			19,5			
	10,0			10,0	SCARTO		
Coorte ammagae (20/					SUARTU		
Scarto ammesso <3%							
Data di produzione:							
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 115