

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 4/8/20 Rev. 2 del 19/6/2023

Preparato il:	Lotto n°:						
RECOAT 0.5 MM ACRIL-SILOSS	O BASE BIAN	IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		85	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		2,5	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		2,3	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		5,6	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG			019	15		5	
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		5,5	
TILLCERA 50		24 000 886	074	1.000		3	
TEXANOL COALESCENTE	K124000175	061	1.000		5,5		
GLICOLE PROPILENICO PURO		020	1.000		5		
AMMONIACA 28 BE'			007	25		1	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500	24 173	013	25	4,0	100		
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI D		032	25	4,0	100		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRO		047	25	1,0	25		
CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCHI		021	25	1,0	25		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		124	25	1,0	25		
GRANULATO DI CALCIO ML 600			118	25	19,0	475	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	3,0	75	
POLICRIL 280		2430939AA	088	1.000	3,0	160	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409	P024811982	097	200		4		
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1659	PUZ401190Z		1.000		4		
			098				
AQUAFLOW NLS 200 ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			008	1.000		2	
ACQUA			087	180			
ACQUA				1.000		30	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.146,4		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 1 0		Ng 1.140,4		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0 PER SE	CCHIO			
CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO					TOTALE	
	SECCITIO			Kg	N°		
#							
#							
#							
RECOAT0.5ASK20	Lt. 20,0			20			
Lt. 20,0					SCARTO		
Scarto ammesso <3%					30/11(10)		
Data di produzione:							_
Responsabile Tecnico di Produzione:						zione:	

ITALMONT SRL Scheda n° 102