

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 8/3/20 Rev. 2 del 10/12/2023

Preparato il:					Lotto n°:			
LAVABILE LIQUIDO BIANC		IMPASTO						
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000	- 11	290		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		4		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		3,9		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	007	180		1 ,5		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		-41 990	093	1.000		2		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		3,4		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		4,9		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25	-3,0	7 5		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	2,0	50		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25	-8,0	200		
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC		24 000 886	116	20	3,0	60		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	12,0	300		
POLICRIL 280		2430939AA	088	1.000	, ,	350		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		2,5		
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		4		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1		
AQUAFLOW NLS 200		240 705	008	1.000		2		
ACQUA	240 100	000	1.000		200			
negen				1.000		200		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.549,2			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0					
	LIIKI			PER SECCHIO				
CODICE ARTICOLO	PER			Kg	N°	TOTALE		
KGLAVABILE	Lt. 1,0			1,5 4				
#	,-			,				
#								
# CISLAVABILE	I + 1 000 0			1540.0				
UIDLA VADILE	Lt. 1.000,0			1549,2	004555			
					SCARTO			
Scarto ammesso <3%								
Data di produzione:							_	
Responsabile Tecnico di Produzione								

ITALMONT SRL Scheda n° 154