

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 2/5/21 Rev. 2 del 26/8/2023

| Preparato il: | | | | | Lotto n°: | | | |
|--|---------------------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------|----------------|----------|--|
| RECOAT 0.5 MM ACRILICO BASE BO | | | | IMPASTO | | | | |
| DESCRIZIONE COMPONENTI | | P.P. | NUM SDS | SACCHI da Kg n° | | PESO | VERIFICA | |
| ACQUA | | | | 1.000 | | 76 | | |
| LAPONITE-RD | | 20-4934 | 025 | 25 | | 1,1 | | |
| CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20 | | 494650 | 053 | 20 | | 2 | | |
| TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG | | G03732411 | 019 | 15 | | 4,1 | | |
| AMMONIACA 28 BE' | | 000102111 | 007 | 25 | | 1,1 | | |
| ACTICIDE FSN | | 0156532000-2509 | 004 | 180 | | 1,7 | | |
| ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42) | | 71 460 233 | 017 | 25 | | 5,7 | | |
| TEXANOL COALESCENTE | | K124000175 | 061 | 1.000 | | 5,5 | | |
| GLICOLE PROPILENICO PURO | | B0004147 | 020 | 1.000 | | 8,1 | | |
| SEIGGE TROTIEE MOOT GRO | | D000+1+1 | 020 | 1.000 | | 0,1 | | |
| CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG | | 24 173 | 013 | 25 | -4 ,0 | 100 | | |
| CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG | | 24L14 | 032 | 25 | -5,0 | 125 | | |
| QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON) | | 50/23 | 047 | 25 | 2,0 | 50 | | |
| SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03) | | 30/23 | 001 | 25 | -4 ,0 | 100 | | |
| GRANULATO DI CALCIO ML 600 | | | 118 | 25 | 21,0 | 525 | | |
| POLICRIL 547 | | 2531859AC | 035 | 1.000 | 21,0 | 170 | | |
| | | | | | | | | |
| ACTICIDE MKT 1 | | 0138226004-2603 | 135 | 30 | | 5,6 | | |
| TILLCERA 50 | | -42 537 | 074 | 1.000 | | 2,6 | | |
| ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG | | 2 024 071 929 | 087 | 180 | | 0,6 | | |
| POLICRIL 574 | | 2 430 826 | 107 | 1.000 | | 0 | | |
| AQUAFLOW NLS 200 | | -240 705 | 008 | 1.000 | | 1,6 | | |
| ACQUA | | | | 1.000 | | 31 | | |
| TILL OFDA FO | | 40.507 | 07.4 | 4 000 | | 5 4 | | |
| TILLCERA 50 RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409 | | -42 537 | 074 | 1.000 | | 5,1 | | |
| RESINA IDROKEPELLENTE TEGO PHOBE 1409 | | P024811982 | 097 | 200 | | 4,1 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTALE IMPACTO | | | <u> </u> | | | 1/ n. 4. 00E 0 | | |
| TOTALE IMPASTO | | | | | Kg 1.225,9 | | | |
| ORE DI LAVORO TOTALI | | | | h 4,0 | | | | |
| CODICE ARTICOLO | LITRI PER | | | PER SE | | TOTALE | | |
| 335102 7W(110020 | SECCHIO | | | Kg | N° | TOTALL | | |
| RECOATO.5.1BO | Lt. 1,0 | | | 0,96 | | | | |
| # | | | | | | | | |
| # | | | | | | | | |
| RECOAT0.5K20BO | Lt. 19,5 | | | 19,5 | | | | |
| NEGONTU. ORZUDO | Lt. 19,3 | | | 19,5 | 004555 | | | |
| | | | | | SCARTO | | | |
| Scarto ammesso <3% | | | | | | | | |
| Data di produzione: | | | | | | | _ | |
| Responsabile Tecnico di Produzione: | | | | | | | | |

ITALMONT SRL Scheda n° 101