

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 1/3/20 Rev. 3 del 20/3/2023

Preparato il:		Lotto n°:					
RECOAT 1.2 MM ELASTON	CO BASE E	IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000	''	63	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		2	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG		G03732411	019	15		4	
AMMONIACA 28 BE'		000102111	007	25		1,4	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		1,8	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		6	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		6	
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		11	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		24L14	032	25	4,0	100	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANC		001	25	9,0	225		
GRANULATO DI CALCIO ML 0.7-1.2	ML261124	120	25	18,0	450		
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000	,.	40	
POLICRIL 574		2 430 826	107	1.000		140	
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		9,5	
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		6,5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		0,6	
AQUAFLOW NLS 200		240 705	008	1.000		1,5	
ACQUA		240 100	000	1.000		25	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4	
TEORY (IDIONE) ELLENTE TEOOT HODE 1400		1 02-1011002	007	200		T	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.172,3		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		,		
			PER SECCHIO				
CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			Kg	N°	TOTALE	
RECOATELAST1.2BO.1	I + 1 O			<u> </u>	14		
	Lt. 1,0			0,98			
#							
#							
RECOATELAST1.2K20BO	Lt. 19,5			19,5			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3%							
Data di produzione:							
•	Responsabile Tecnico di Produzione:				_		
Responsabile				5 TECHICO UI FTOUUZIONE.			

ITALMONT SRL Scheda n° 137