

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 27/2/15 Rev. 2 del 27/11/2023

Preparato II:					Lotto n°:			
AMETYST WHITE BIANCO				IMPASTO				
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000		240		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		3,2		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		3,9		
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		2,6		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		3,3		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		5,1		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40	41 990	093	1.000		7,2			
GLICOLE PROPILENICO PURO	B0004147	020	1.000		8,1			
TEXANOL COALESCENTE	K124000175	061	1.000		4,5			
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG	2 024 071 929	087	180		1,5			
TITANIO RCL595 KG 25	3 630 009 615	090	25	15,0	375			
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500	241173	013	25	6,0	150			
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	3,0	75		
VERSATATO VIL V30XF	0085904	094	1.000		240			
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25	6,0	150		
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC		2500102	116	20	4,0	80		
VERSATATO VIL V30XF		0085904	094	1.000		210		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG	2 024 071 929	087	180		1,2			
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		5		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.565,6			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		119 1.000,0			
			PER SECCHIO					
CODICE ARTICOLO	PER				N°	TOTALE		
A N S T V O T 4 4 4 4 4 4 4 1 T S	SECCHI			Kg	IN			
AMETYST14WHITE	Lt. 14,0			21				
#								
AMETYST5WHITE	Lt. 5,0			7,51				
AMETYST12.5WHITE	Lt. 12,5			18,7				
					SCARTO			
Scarto ammesso <3%								
Data di produzione:								
•					e Tecnico di Produzione:			
Nesponsabile					, restrict an ribudzione.			

ITALMONT SRL Scheda n° 013