

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 20/10/19 Rev. 3 del 29/5/2023

Preparato il:	Lotto n°:						
LACTEA BIANCO		IMPASTO			ASTO		
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		270	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		4	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		4,4	
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		2,2	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71460233	017	25		3,3	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41990	093	1.000		6,6	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		6	
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		8	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5	
TITANIO RCL595 KG 25		3630009615	090	25	10,0	250	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		241173	013	25	13,0	325	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR45) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25 20	7,0	175 80	
POLICRIL 547		2500102 2531859AC	116 035	1.000	4,0	230	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	3,0	75	
VERSATATO VIL V30XF		0085904	094	1.000	3,0	230	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2024071929	087	180		230	
TILLCERA 50		42537	074	1.000		5	
TILLOLIVA 30		42337	074	1.000		3	
TOTAL E IMPACTO					V~ 4 CO4 F		
TOTALE IMPASTO			1.40		Kg 1.681,5		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0 PER SECCHIO				
CODICE ARTICOLO	PER					TOTALE	
	SECCHI			Kg	N°		
<del>'</del>							
#							
#							
_ACTEA12.5	Lt. 12,5			16,9			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione:  Responsabile Tecnico di Produzione:							
respondant resides an resultante.							

ITALMONT SRL Scheda n° 199