

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 12/6/16 Rev. 2 del 23/6/2023

Preparato il:	Lotto n°:						
RECOAT 1.5 MM ELASTOME	BASE BIAN	IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000	''	76	
LAPONITE-RD			025	25		1,1	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		2	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG			019	15		4,1	
AMMONIACA 28 BE'			007	25		1,1	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		1,7	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		5,7	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5,5	
GLICOLE PROPILENICO PURO			020	1.000		8,1	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25			124	25	2,0	50	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		24 173	013	25	4,0	100	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG			032	25	5,0	125	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)			047	25	2,0	50	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	4,0	100	
GRANULATO DI CALCIO ML 0.5-1.0			119	25	5,0	125	
GRANULATO DI CALCIO ML 1.0-1.5 - 836			121	25	17,0	425	
POLICRIL 280		2430939AA	088	1.000		41	
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		5,6	
TILLCERA 50			074	1.000		2,6	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		0,6	
POLICRIL 574			107	1.000		150	
AQUAFLOW NLS 200			800	1.000		1,6	
ACQUA				1.000		31	
TILLCERA 50			074	1.000		5,1	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4,1	
TOTALE IMPACTO						1/ 4 004 0	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.321,9		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0				
CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			PER SE Kg	CCHIO N°	TOTALE	
RECOATELAST1.5.1	I + 1 O			1	14		
	Lt. 1,0			ı			
#							
#							
RECOATELAST1.5K20	Lt. 20,0			20			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione:		Desire		Toonies	di Des de	-ion o	_
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 146