

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

Preparato il:				Lotto n°:			
ESTCEM BASE BO				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
				da Kg	n°		<b>^</b>
ACQUA				1.000		170	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		4,5	
ACTICIDE FSN			004	180		4	
AMMONIACA 28 BE' ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			007	25 25		5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			017 087	180		2	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40			093	1.000		4,5	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)			023	1.000		4,5	
GLICOLE PROPILENICO PURO			020	1.000		12	
TEXANOL COALESCENTE			061	1.000		7,5	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG			014	25	3,0	75	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG			082	25	5,0	125	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)			047	25	6,0	150	
QUARZO FELDSPATO NA45 ( 45 MICRON)			046	20	15,0	300	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG			013	25	4,0	100	
ACTICIDE MKX			006	25	,-	15	
VERSATATO VIL V30X			094	1.000		170	
POLICRIL 547			035	1.000		270	
POLICRIL 574			107	1.000		90	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1,5	
AQUAFLOW NLS 200			800	1.000		3	
ACQUA				1.000		30	
TILLCERA 50			074	1.000		5	
TOTALE IMPASTO						Kg 1.550,0	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0		Ng 1.550,0	
OKE DI LAVORO TOTALI	LITRI PER			PER SECCHIO			
CODICE ARTICOLO	SECCHIO			Kg	N°	TOTALE	
ESTCEM1BO	Lt. 0,7			1,05			
ESTCEM2.5BO	Lt. 2,4			3,5			
ESTCEM5NEU	Lt. 4,8			7,01			
ESTCEM12.5BO	Lt. 11,9			17,5	004570		
				D :	SCARTO	in P.B.	
Scarto ammesso <3%				Respon	sabile Tecr	nico di Produzio	one:
Data di produzione:							