

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 3/5/13 Rev. 3 del 8/4/2024

Preparato il:	Lotto n°:						
ESTCEM BASE BO		IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
ACQUA				da Kg	n°	470	<u> </u>
	NC20	404650	052	1.000		170	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20 ACTICIDE FSN		494650 0156532000-2509	053 004	20 180		4,5 4	
AMMONIACA 28 BE'		0130332000-2309	004	25		2	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		4,8	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		2	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		4,5	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		4	
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		12	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		7,5	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		6046	014	25	3,0	75	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		M4GB01	082	25	5,0	125	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	6,0	150	
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)		49/24	046	20	15,0	300	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	4,0	100	
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30	,	15	
VERSATATO VIL V30XF		0085904	094	1.000		170	
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000		270	
POLICRIL 574		2 430 826	107	1.000		90	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1,5	
AQUAFLOW NLS 200		240 705	008	1.000		3	
ACQUA		210100	000	1.000		30	
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		5	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.549,8		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0				
CODICE ARTICOLO	PER			PER SE	CCHIO	TOTALE	
OODIOE AITTIOGEO	SECCHI			Kg	N°	TOTALL	
ESTCEM1BO	Lt. 0,7			1,05			
ESTCEM2.5BO	Lt. 2,4			3,5			
ESTCEM5NEU	Lt. 4,8			7,01			
ESTCEM12.5BO	Lt. 11,9			17,5			
LOT OLIVITZ.ODO	Lt. 11,9			17,0	SCADIO		
Coords arranged 400/					SCARTO		
Scarto ammesso <3%							
Data di produzione:							_
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 045