

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 10/4/10 Rev. 3 del 14/4/2023

Preparato il:	Lotto n°:						
FONDORECOAT SABBIATO BA		SE BIANCA		IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA			_	1.000	- ''	320	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		4	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		2,7	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		4	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		2,1	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		2,8	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		4,2	
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		8	
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		1	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25	4,0	100	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	4,0	100	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		6046	014	25	4,0	100	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		24L14	032	25	2,0	50	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25	3,0	75	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	9,0	225	
POLICRIL 280		2532818AA	088	1.000	9,0	400	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)		25520 TOAA		25	4.0	100	
			001		4,0		
SABBIE DI QUARZO TIPO 0/SS AQUAFLOW NLS 200		240.705	034	25	8,0	200	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG		240 705	800	1.000		2	
ANTISCHIUMA DEFUSOFT NSUT BIO 100 NG			028	100		2	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.701,8		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		119 11101,0		
	LIIKI			PER SE			
CODICE ARTICOLO	PER			Kg	N°	TOTALE	
<del>'</del>	SECCHI			9			
¥							
FONDORECOAT5	1+ 5 0			7 /			
	Lt. 5,0			7,4			
FONDORECOAT12.5	Lt. 12,5			18,5			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3%							
Data di produzione:							_
Responsabile Tecnico di Produzione:							-

ITALMONT SRL Scheda n° 032