

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 1/3/20 Rev. 2 del 25/4/2023

Preparato il:		Lotto n°:					
RECOAT 1.0 MM SILOSSAN	BASE BIAN	IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000	- 11	41	
LAPONITE-RD			025	25		1,1	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		2	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG			019	15		4,1	
AMMONIACA 28 BE'			007	25		1,1	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		1,7	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		0100002000 2000	017	25		5,7	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5,5	
GLICOLE PROPILENICO PURO		1112 1000 170	020	1.000		8,1	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25			124	25	2,0	50	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500	24 173	013	25	4,0	100		
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI D		032	25	5,0	125		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRO		047	25	2,0	50		
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANC		001	25	4,0	100		
GRANULATO DI CALCIO ML 0.5-1.0			119	25	21,0	525	
POLICRIL 280		2430939AA	088	1.000	, -	170	
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1659			098	1.000		66	
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		5,6	
TILLCERA 50		01002200012000	074	1.000		6,6	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		0,6	
AQUAFLOW NLS 200		008	1.000		1,6		
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4,1	
NEON WILD NOTE: ELLENTE TEOCHTROSE TIOS		. 02.01.002				-,-	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.274,8		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0				
CODICE ARTICOLO LITRI PER				PER SECCHIO		TOTALE	
CODICE ARTICOLO	SECCHIO			Kg	N°	TOTALE	
RECOAT1.0SIL.1	Lt. 1,0			1			
#	,0						
#							
# DECOATA 0011 K02	14.00.0			00			
RECOAT1.0SILK20	Lt. 20,0			20			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione:						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 114