

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 2/4/12 Rev. 3 del 19/2/2023

Preparato il:		Lotto n°:					
RECOAT 1.0 MM ACRILICO	SE BO	IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		76	
LAPONITE-RD			025	25		1,1	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		2	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG			019	15		4,1	
AMMONIACA 28 BE'			007	25		1,1	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		1,7	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		5,7	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5,5	
GLICOLE PROPILENICO PURO			020	1.000		8,1	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		24 173	013	25	4,0	100	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI I		032	25	5,0	125		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)			047	25	2,0	50	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANC		001	25	4,0	100		
GRANULATO DI CALCIO ML 0.5-1.0			119	25	21,0	525	
POLICRIL 547			035	1.000	•	170	
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		5,6	
TILLCERA 50			074	1.000		6,6	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		0,6	
AQUAFLOW NLS 200			008	1.000		1,6	
ACQUA			000	1.000		31	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4,1	
		. 02.101.1002	001	200		-, -	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.224,8		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0				
000105 10510010	LITRI PER			PER SE	PER SECCHIO		
CODICE ARTICOLO	SECCHIO			Kg	N°	TOTALE	
RECOAT1.1BO	Lt. 1,0			0,98			
#							
#							
RECOAT1K20BO	Lt. 19,5			19,5			
TECOM INCODE	10,0			10,0	SCARTO		
Scarto ammesso <3%					SUARTU		
Data di produzione:							
· ————————————————————————————————————							_
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 111