

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 3/5/13 Rev. 3 del 8/4/2024

Preparato il:			Lotto n°:				
ESTCEM BASE BO		IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SAC		PESO	VERIFICA
			Z	da Kg	n°		>
ACQUA				1.000		170	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		4,5	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		4	
AMMONIACA 28 BE'		= 4 400 000	007	25		2	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		4,8	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		2	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		-41 990	093	1.000		4,5	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		4	
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		12	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		7,5	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		6046	014	25	-3,0	75	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		M4GB01	082	25	-5,0	125	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	-6,0	150	
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)		49/24	046	20	-15,0	300	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		24 173	013	25	-4 ,0	100	
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		15	
VERSATATO VIL V30XF		0085904	094	1.000		170	
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000		270	
POLICRIL 574		2 430 826	107	1.000		90	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1,5	
AQUAFLOW NLS 200		-240 705	800	1.000		3	
ACQUA				1.000		30	
TILLCERA 50		-42 537	074	1.000		5	
TOTAL E IMPACTO					16 4 5 40 0		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.549,8		
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODICE ARTICOLO	PER			PER SE		TOTALE	
	SECCHI			Kg	N°		
ESTCEM1BO	Lt. 0,7			1,05			
ESTCEM2.5BO	Lt. 2,4			3,5			
ESTCEM5NEU	Lt. 4,8			7,01			
ESTCEM12.5BO	Lt. 11,9			17,5			
_010EW112.0D0	Lt. 11, 0			i 1,0	SCARTO		
Scarto ammesso <3%					SCARTO		
Data di produzione: Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 045