

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 1/3/20 Rev. 2 del 23/1/2024

Preparato il:		Lotto n°:					
RECOAT 1.5 MM SILOSSAN	BASE BIAN	IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
ACOLIA				da Kg	n°	27	_
ACQUA CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			050	1.000		27	
			053	20		1,9	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG AMMONIACA 28 BE'			019	15 25		1	
ACTICIDE FSN		0156522000 2500	007	180		•	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		0156532000-2509	004			1,8	
TEXANOL COALESCENTE		1/404000475	017	25		5,6	
GLICOLE PROPILENICO PURO		K124000175	061	1.000		5,4	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25			020	1.000	4.0	8	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500	241472	124	25	1,0	25 75		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EXICTIS PD 325 SW 1300	24 173	013	25 25	3,0 4,0	100		
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANC		001	25		75		
GRANULATO DI CALCIO ML 1.0-1.5 - 836		121	25	3,0	100		
GRANULATO DI CALCIO ML 1.0-1.5 - 836			121	25	4,0	400	
		0.4000000 A A			16,0		
POLICRIL 280		2430939AA	088	1.000		160	
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		5,5	
TILLCERA 50			074	1.000		2,5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1	
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1659			098	1.000		65	
AQUAFLOW NLS 200			800	1.000		1,5	
ACQUA			00-	1.000		30	
LAPONITE-RD			025	25	4.0	1	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)			047	25	1,0	25	
TILLCERA 50		D004044000	074	1.000		5	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.130,2		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		3		
CODICE ARTICOLO				PER SECCHIO		TOTALE	
CODICE ARTICOLO	SECCHIO			Kg	N°	TOTALE	
RECOAT1.5SIL.1	Lt. 1,0			1			
#							
#							
RECOAT1.5SILK20	Lt. 20,0			20			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3%							
Data di produzione:							
Responsabile Tecnico di Produzione:							_

ITALMONT SRL Scheda n° 144