

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

Preparato il:				Lotto n°:			
TYRKYS LIQUIDO BIANCO				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		450	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		1,5	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		4	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1	
ACTICIDE FSN			004	180		4	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40			093	1.000		2,5	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)			023	1.000		3	
GLICOLE PROPILENICO PURO			020	1.000		5	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25			124	25		25	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG			083	25		25	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG			027	25	13,0	325	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG			082	25		20	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG			013	25	15,0	375	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG			014	25	4,0	100	
VERSATATO VIL V30X			094	1.000		100	
TEXANOL COALESCENTE			061	1.000		3	
TILLMANNS TILLGLUCO 95			086	180		1	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1	
AQUAFLOW NLS 200			008	1.000		1	
ACQUA				1.000		120	
TOTALE IMPACTO						I/ 4 F07.0	
TOTALE IMPASTO				1 4 0		Kg 1.567,0	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODICE ARTICOLO	LITRI PER					TOTALE	
	SECCHIO			Kg	N°		
KGTYRKYS	Lt. 1,0			1,56			
#							
#							
CISKGTYRKYS	Lt. 1.000,0			1567			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Responsabile Tecnico di Produzione:							
Data di produzione:							
Zata di produziono.							