

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 2/5/21 Rev. 2 del 26/8/2023

Preparato il:		Lotto n°:						
RECOAT 0.5 MM ACRILICO	SE BO	IMPASTO						
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
ACQUA			_	1.000	- 11	76		
LAPONITE-RD			025	25		1,1		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		2		
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG			019	15		4,1		
AMMONIACA 28 BE'			007	25		1,1		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		1,7		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		5,7		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5,5		
GLICOLE PROPILENICO PURO			020	1.000		8,1		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500	241173	013	25	4,0	100			
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI D		032	25	5,0	125			
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRO		047	25	2,0	50			
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	4,0	100		
GRANULATO DI CALCIO ML 600			118	25	21,0	525		
POLICRIL 547			035	1.000		170		
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		5,6		
TILLCERA 50			074	1.000		2,6		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		0,6		
POLICRIL 574			107	1.000		0		
AQUAFLOW NLS 200			800	1.000		1,6		
ACQUA				1.000		31		
THI OFPA CO			0=4	4 000				
TILLCERA 50		D004044000	074	1.000		5,1		
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4,1		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.225,9			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		1.9 11==0,0			
			PER SECCHIO					
CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			Kg	N°	TOTALE		
RECOAT0.5.1BO	Lt. 1,0			0,96				
	Lt. 1,0			0,90				
#								
#								
RECOAT0.5K20BO	Lt. 19,5			19,5				
					SCARTO			
Scarto ammesso <3% Data di produzione:				Toonioo	di Dac di		_	
Responsabile Responsabile					e Tecnico di Produzione:			

ITALMONT SRL Scheda n° 101