

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 2

Preparato il:			Lotto n°:				
PITTURA TERMICA BASE BIANCA				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL		SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		150	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		1,7	
						·	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		3,3	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		093	1.000		2,1		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		1,5		
TEXANOL COALESCENTE		061	1.000		1		
SODA			1	2,0	2		
ACQUA			1.000		49		
ACQUA		101	1.000	2.0	14,3		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25 CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500		124 013	25 25	3,0	75 50		
COLLANTE DELMA VIL 5525		050	1.000	2,0	50 70		
POLICRIL 547		035	1.000		50		
MICROSFERE DI VETRO PORAVER 0.04-0.125MM SACO		038	30	1,3	40		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180	1,3	0,5		
ACTICIDE FSN		004	180		0,8		
ACTICIDE FSN		004	180		1		
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1659		098	1.000		2,5		
ACQUA			000	1.000		13,5	
TILLCERA 50		074	1.000		5		
			<u> </u>			·	
TOTALE IMPASTO						Kg 533,2	
ORE DI LAVORO TOTALI			h 1 0		Ng 555,2		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0 PER SE				
CODICE ARTICOLO	PER					TOTALE	
	SECCHI			Kg	N°		
#							
#							
#							
#							
					SCARTO		
Scarto ammesso <3%				Respons	abile Ted	nico di Produz	ione:
Data di produzione:							