RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03
Rev. 1

Preparato il: | Lotto n°:

RECOAT 1.0 MM ACRIL-SILOSSANICO BASE BO — IMPASTO

DESCRIZIONE COMPONENTI	P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg	SACCHI n°	PESO	VERIFICA
ACQUA			1.000		**75**	
LAPONITE-RD		025	25		**1**	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		053	20		**2**	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG		019	15		**4**	
AMMONIACA 28 BE'		007	25		**1**	
ACTICIDE FSN		004	180		**2**	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		017	25		**6**	
TEXANOL COALESCENTE		061	1.000		**5,5**	
GLICOLE PROPILENICO PURO		020	1.000		**8**	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		013	25	**3,0**	**75**	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		032	25	**4,0**	**100**	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		047	25		**25**	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)		001	25	**3,0**	**75**	
GRANULATO DI CALCIO ML 0.5-1.0		119	25	**20,0**	**500**	
POLICRIL 547		035	1.000		**160**	
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1659		098	1.000		**4,5**	
ACTICIDE MKX		006	25		**5,5**	
TILLCERA 50		074	1.000		**6,5**	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		**0,5**	
AQUAFLOW NLS 200		008	1.000		**1,5**	
ACQUA			1.000		**30**	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		097	200		**4**	
TOTALE IMPASTO					**Kg 1.092,0**	
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0			

CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			PER SECCHIO Kg	PER SECCHIO N°	TOTALE	
RECOAT1AS.1BO	Lt. 1,0			0,98			
#							
#							
RECOAT1ASK20BO	Lt. 19,5			19,5			
					SCARTO		

Scarto ammesso <3%

Responsabile Tecnico di Produzione:

Data di produzione: