

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

Preparato il:			Lotto n°:				
RECOAT 0.5 MM SILOSSANICO BASE BO					IMPASTO		
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
ACQUA				da Kg	n°	07	_
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			050	1.000		27	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG			053	20		4	
AMMONIACA 28 BE'			019	15 25		1	
ACTICIDE FSN			007	180		2	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		6	
TEXANOL COALESCENTE			061	1.000		5,5	
GLICOLE PROPILENICO PURO			020	1.000		8	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG			013	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG			032	25	4,0	100	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	3,0	75	
GRANULATO DI CALCIO ML 600			118	25	20,0	500	
POLICRIL 547			035	1.000	20,0	160	
ACTICIDE MKX			006	25		5,5	
TILLCERA 50			074	1.000		2,5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1	
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1659			098	1.000		57	
AQUAFLOW NLS 200			008	1.000		1,5	
ACQUA			008	1.000		30	
LAPONITE-RD			025	25		1	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)			047	25		25	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409			097	200		4	
NEON WIDNESSEE EEEE WE TE OO THOSE THOS			001	200		-	
TOTALE IMPASTO						Kg 1.093,0	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODICE ARTICOLO	LITRI PER			PER S	ECCHIO	TOTALE	
	SECCHIO			Kg	N°	TOTALE	
#							
#							
#							
RECOAT0.5SILK20BO	Lt. 19,5			19,5			
	10,0			. 5,5	SCARTO		
Scarto ammesso <3%				Resnon		nico di Produzi	ne.
Scarto ammesso <3% Responsabile Tecnico di Produzion							J. 10.
Data di produzione:							