

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 7/10/12 Rev. 2 del 12/1/2024

Preparato il:			Lotto n°:					
RECOAT 1.5 MM ACRIL-SILO	<del>VICO BASE BO</del>		IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000	- ''	85		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		<del>2,5</del>		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	<del>20</del>		2,3		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		<del>71 460 233</del>	017	<del>25</del>		<del>5,6</del>		
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG		G03732411	019	<del>15</del>		5		
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		<del>5,5</del>		
TILLCERA 50		<del>-42 537</del>	074	1.000		3		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		<del>5,5</del>		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		5		
AMMONIACA 28 BE'			007	<del>25</del>		4		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		24 173	013	<del>25</del>	<del>-4,0</del>	100		
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		24L14	032	<del>25</del>	<del>-5,0</del>	<del>125</del>		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	<del>25</del>	1,0	<del>25</del>		
CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCHI DA 25 KG		140225	021	<del>25</del>	1,0	<del>25</del>		
GRANULATO DI CALCIO ML 1.0-1.5 - 836			121	<del>25</del>	14,0	<del>350</del>		
GRANULATO DI CALCIO ML 0.5-1.0			119	<del>25</del>	<del>-5,0</del>	<del>125</del>		
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	<del>25</del>	<del>2,0</del>	<del>50</del>		
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000	_,-	160		
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4		
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1650			098	1.000		4		
AQUAFLOW NLS 200		<del>-240 705</del>	008	1.000		4		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		2		
ACQUA				1.000		30		
TOTALE IMPASTO					<del>Kg 1.121,4</del>			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0					
CODICE ARTICOLO	LITRI PER			PER SE	CCHIO	TOTALE		
	SECCHIO			Kg	N°	TOTALE		
RECOAT1.5ASBO.1	Lt. 1,0			0,98				
#	, -			,				
#								
	14.40.5			40.5				
RECOAT1.5ASK20BO	Lt. 19,5			<del>19,5</del>				
					SCARTO			
Scarto ammesso <3% Data di produzione:								
Responsabi				e Tecnico di Produzione:				
respondant								

ITALMONT SRL Scheda n° 143