

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 10/11/05 Rev. 3 del 19/4/2023

Preparato il:				Lotto n°:				
QUARZO BIANCO		IMPASTO						
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI  Market Sacchi		PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000		330		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		6		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		3,3		
AMMONIACA 28 BE'			007	25		3		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		4,5		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1,5		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		4,5		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		4		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		10		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		7,5		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25	5,0	125		
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		M4GB01	082	25	5,0	125		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	9,0	225		
QUARZO FELDSPATO NA45 ( 45 MICRON)		49/24	046	20	9,0	180		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	3,0	75		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25	6,0	150		
POLICRIL 280		2430939AA	088	1.000		390		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1,5		
AQUAFLOW NLS 200		240 705	800	1.000		3		
ACQUA				1.000		72		
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		5		
TOTALE IMPACTO						V = 4 705 0		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.725,8			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0					
CODICE ARTICOLO	PER					TOTALE		
	SECCHI			Kg	N°			
QUARZO1	Lt. 0,8			1,12				
#								
#								
QUARZO12.5	Lt. 12,5			18,8				
~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	12,0			. 5,5	SCARTO			
Scarto ammesso <3%					SOARTO			
Data di produzione:								
							_	
Responsabile					Tecnico di Produzione:			

ITALMONT SRL Scheda n° 040