

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 20/2/13 Rev. 2 del 14/10/2023

Preparato il:		Lotto n°:					
UNICO BASE BIANCA		IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
			Z	da Kg	n°		>
ACQUA		T4 400 000	0.4=	1.000		450	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		3,5	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20 ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		494650	053	20		7	
ACTICIDE FSN		2 024 071 929 0156532000-2509	087 004	180 180		4	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		5,5	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	023	1.000		3,6	
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		3,0 8	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	020	1.000		4,2	
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		2	
TITANIO RCL595 KG 25		3 630 009 615	090	25	5,0	125	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25	3,0	75	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25	13,0	325	
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC		24 000 886	116	20	5,0	100	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	8,0	200	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		6046	014	25	4,0	100	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		M4GB01	082	25	1,0	25	
CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCHI DA 25 KG		140225	021	25	1,0	25	
POLICRIL 280		2430939AA	088	1.000	-,-	180	
AQUAFLOW NLS 200		240 705	008	1.000		2	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1,5	
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		5	
ACQUA				1.000		25	
TOTAL F IMPACTO					V ~ 4 750 0		
TOTALE IMPASTO ORE DI LAVORO TOTALI			h 1 0		Kg 1.752,3		
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0 PER SECCHIO			
CODICE ARTICOLO	PER			Kg	N°	TOTALE	
'							
¥							
	Lt. 5,0			7,99			
				•			
JNICO12.5	t. 12,5			19,9	0015=5		
					SCARTO		
Scarto ammesso <3%							
Data di produzione:							
Responsabile Tecni						zione:	

ITALMONT SRL Scheda n° 008