



TYRKYS




TYRKYS5

TYRKYS12.5

DESCRIZIONE:

Idropittura traspirante per interni, caratterizzata da buon potere coprente e buon punto di bianco. Facile da applicare, possiede una buona pennellabilità ottima da usare anche a rullo e una buona resa.

CARATTERISTICHE:

ASPETTO	Opaco
PESO SPECIFICO	TYRKYS: 1,56 Kg/l \pm 0,05 a 20°C
RESIDUO SECCO	57 \pm 0,5 % p/p
RESISTENZA AL LAVAGGIO	SCARSA
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO	Alta
PRESA DI SPORCO	Bassa
COLORE	Bianco (Colorabile con Coloranti Universali)
ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	per ricopertura: 6 ore completo: 48 ore
RESA PRATICA	8-10 m ² /L per mano in funzione dell'assorbimento del supporto
DILUIZIONE	1a mano: aggiungere il 35% di acqua potabile 2a mano: aggiungere il 30% di acqua potabile
ATTREZZI	 pennello  rullo  spruzzo
SUPPORTI	intonaco civile, cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco

APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie d'umidità, tracce di sporco, grasso, muffe, ecc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura della superficie. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati con stucco appropriato.

	SUPPORTI NUOVI				SUPPORTI GIÀ VERNICIATI			
	INTONACO	MANI	CARTONGESSO	MANI	TRASPIRANTI O SFARINANTI	MANI	LAVABILI BEN ANCORATE	MANI
FONDO	JANTAR	1	REFONDO	1	JANTAR	1		
FINITURA	TYRKYS	2	TYRKYS	1	TYRKYS	2	TYRKYS	2

AVVERTENZE GENERALI

Per non alterare le proprietà traspiranti tipiche del prodotto, la quantità di tinta base non deve superare il 20%. Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo. Non applicare il prodotto con temperature inferiori ai 5° o superiori ai 30° centigradi, con umidità relativa superiore a 85% o su pareti esposte a vento o sole.