

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

Preparato il: Lotto n°: **IMPASTO** PURA PITTURA NATURALE ANTIMUFFA BASE BIANCA SDS VERIFICA SACCHI P.P. **PESO** DESCRIZIONE COMPONENTI MON da Kg n° EASY MAGIC ADDITIVO AD1000 ANTIMUFFA 101 500 260 ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42) 017 25 2.5 CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20 053 20 6 TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE) 023 1.000 4 DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40 093 1.000 4 TEXANOL COALESCENTE 061 1.000 3 TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25 124 25 6.0 150 TITANIO RCL595 KG 25 090 25 3,0 **75** TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG 25 75 083 3,0 CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCHI DA 25 KG 25 021 25 1.0 CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG 027 25 10,0 250 CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC 60 116 20 3,0 CAOLINO CALCINATO CMP-PG 082 25 25 1,0 CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG 013 25 7.0 175 CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG 25 2,0 014 50 VERSATATO VIL V30XF 094 1.000 150 **AQUAFLOW NLS 200** 800 1.000 1,5 ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG 087 180 2 EASY MAGIC ADDITIVO AD1000 ANTIMUFFA 500 1,0 500 101 GLICOLE GREEN TILLSOL BEB FST 200 105 5 TOTALE IMPASTO Kg 1.823,0 ORE DI LAVORO TOTALI h 4,0 PER SECCHIO LITRI PER CODICE ARTICOLO **TOTALE SECCHIO** Kg N° PURA2.5 Lt. 2,5 3,9 PURA5 Lt. 5,0 7,81 PURA10 Lt. 10,0 15,6 Lt. 12,5 **PURA12.5** 19,5 **SCARTO** Responsabile Tecnico di Produzione: Scarto ammesso <3% Data di produzione: