

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 1/7/07 Rev. 3 del 11/1/2023

Preparato il:		Lotto n°:					
RESTUCCO		IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		530	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		4	
NATROSOL 250 HBR SACCHI DA 25 KG			068	25		12,5	
MICA MU 325 MKT SACCHI DA 25 KG		012L	026	25		5	
LAPONITE-RD		20-4934	025	25		1	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		1,5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1	
AMMONIACA 28 BE'			007	25		1	
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		10	
CARBONATO DI CALCIO ML60 (EX AV15) SACCHI DA 25 KG		24L09	030	25	25,0	625	
CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCHI DA 25 KG		140225	021	25	40,0	1000	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25	2,0	50	
POLICRIL 280		2430939AA	088	1.000		55	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		11	
TOTALE IMPASTO					Kg 2.297,0		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0				
0.00105 4051001.0			PER SECCHIO TOTALE		TOTAL 5		
CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			Kg	N°	TOTALE	
RE1.5	Lt. 1,0			1			
#	,0						
RE5	1+ 50			5			
	Lt. 5,0						
RE20	Lt. 20,0			20			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione: Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 090