

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

Preparato il:				Lotto n°:			
READYMIX				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		530	
ACTICIDE FSN			004	180		5	
NATROSOL 250 HBR SACCHI DA 25 KG			068	25		13	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		1,5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1	
AMMONIACA 28 BE'			007	25		1	
TILLCERA 50			074	1.000		10	
CARRONATO DI CALCIO MI CO (EV. AV.(E) CACCUII DA CE (CO							
CARBONATO DI CALCIO ML60 (EX AV15) SACCHI DA 25 KG			030	25	20,0	500	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG			032	25	41,0	1025	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG VERSATATO VIL V30X			027	25	2,0	50	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			094 087	1.000 180		60 1	
ANTISCHIOMA DEFOMEX 2003 F03TO 180 KG			067	160		ı	
ACQUA				1.000		210	
ACQUA				1.000		210	
TOTALE IMPASTO						Kg 2.407,5	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0		Ng 2.407,5	
CORROTARTION C. LITRI PER				PER SECCHIO TOTALE			
CODICE ARTICOLO	SECCHIO					TOTALE	
110.1070				Kg	N°		
USA25G	Lt. 25,0			25			
#							
#							
USA20G	Lt. 20,0			20			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Responsabile Tecnico di Produzione:							
Data di produzione:							