

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 20/2/22 Rev. 2 del 2/12/2023

Preparato il:				Lotto n°:			
RECOAT 1.0 MM SILOSS	BASE BO		IMPASTO				
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	ERIFICA
			Z	da Kg	n°		^
ACQUA				1.000		<del>27</del>	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	<del>20</del>		<del>1,9</del>	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG		G03732411	019	<del>15</del>		4	
AMMONIACA 28 BE'		0.4.5.05.00.00.05.00	007	<del>25</del>		1	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		<del>1,8</del>	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		<del>71 460 233</del>	017	<del>25</del>		<del>5,6</del>	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		<del>5,</del> 4	
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000	0.0	8	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		241173	013	<del>25</del>	<del>3,0</del>	<del>75</del>	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)		24L14	032	25 25	<del>4,0</del>	100 75	
GRANULATO DI CALCIO ML 0.5-1.0			001 119	<del>25</del>	3,0	<del>73</del> <del>500</del>	
POLICRIL 547		252125040	035	<del>23</del>	<del>-20,0</del>	<del>160</del>	
		2531859AC					
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	<del>30</del>		<del>5,5</del>	
TILLCERA 50		<del>-42 537</del>	074	1.000		<del>6,5</del>	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		4	
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1650			098	1.000		<del>57</del>	
AQUAFLOW NLS 200		<del>- 240 705</del>	800	1.000		<del>1,5</del>	
ACQUA				1.000		30	
LAPONITE-RD		20-4934	025	<del>25</del>		4	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	<del>25</del>	<del>-1,0</del>	<del>25</del>	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4	
TOTALE IMPASTO		<u> </u>			<del>Kg 1.096,2</del>		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		Ng 1.030,2		
				PER SECCHIO			
CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO					TOTALE	
				Kg	N°		
RECOAT1.0SIL.1BO	<del>Lt. 1,0</del>			0,98			
#							
#							
RECOAT1SILK20BO	Lt. 19,5			<del>19,5</del>			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3%							
Data di produzione:							
_ a.a. a. productionor	Poppopobile Tecnica di Preduzione						
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 115