

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 10/4/22 Rev. 3 del 8/1/2023

Preparato il:		Lotto n°:					
RECOAT 0.5 MM SILOSSANICC		BASE BO	IMPASTO				
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
			Z	da Kg	n°		<u> </u>
ACQUA		40.40=0		1.000		27	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		1,9	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG		G03732411	019	15		4	
AMMONIACA 28 BE' ACTICIDE FSN		0456522000 2500	007	25		1	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		0156532000-2509	004	180		1,8	
,		71 460 233	017	25		5,6	
TEXANOL COALESCENTE GLICOLE PROPILENICO PURO		K124000175	061	1.000		5,4 8	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		B0004147	020	1.000	2.0	75	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C113 PD 525 SW 1500 90P) 25 KG		24I173 24L14	013	25 25	3,0		
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)		Z4L14	001	25	4,0	100 75	
GRANULATO DI CALCIO ML 600			118	25	3,0	500	
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000	20,0	160	
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		5,5	
TILLCERA 50						·	
		42 537	074	1.000		2,5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1	
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1650		0.40.705	098	1.000		57	
AQUAFLOW NLS 200		240 705	800	1.000		1,5	
ACQUA		00.4004	005	1.000		30	
LAPONITE-RD		20-4934	025	25	4.0	1	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	1,0	25	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.092,2		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		119 11002,2		
ONE BLEAVONO TOTALI			PER SECCHIO				
CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO					TOTALE	
,,	0200.110			Kg	N°		
#							
#							
#							
RECOAT0.5SILK20BO	Lt. 19,5			19,5			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3%							
Data di produzione:							
Data di produziono.		Pagnanapila Tagnisa di Pradu-iana					
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 105