

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 3

Preparato il:	Lotto n°:						
UNICO PLUS BIANCO				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
A COLLA				da Kg	n°	450	_
ACQUA ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			047	1.000		450 2	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			017 053	25 20		7	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1	
ACTICIDE FSN			004	180		4	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)			023	1.000		6	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40			023	1.000		3,6	
GLICOLE PROPILENICO PURO			020	1.000		9	
TEXANOL COALESCENTE		061	1.000		4,2		
TILLMANNS TILLGLUCO 95		086	180		2		
TITANIO RCL595 KG 25	3 630 009 615	090	25	10,0	250		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25	0 000 000 010	124	25	4,0	100		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		083	25	3,0	75		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACC		027	25	8,0	200		
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOP		116	20	6,0	120		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		24 173	013	25	8,0	200	
CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCHI DA 25 KG		211170	021	25	3,0	75	
POLICRIL 280			088	1.000	0,0	220	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1,5	
AQUAFLOW NLS 200			008	1.000		1	
TILLCERA 50			074	1.000		5	
1122214100			 0, 1	1.000			
TOTALE IMPASTO					Kg 1.736,3		
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODICE ARTICOLO	LITKI			PER SE	CCHIO	TOTALE	
	PER			Kg	N°	TOTALE	
#							
#							
UNICO5PLUS	Lt. 5,0			8,03			
	_						
UNICO12.5PLUS	Lt. 12,5			20	00:5=:		
					SCARTO		
Scarto ammesso <3%							
Data di produzione:							_
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 009