

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 14/2/21 Rev. 3 del 3/4/2023

Preparato il:				Lotto n°:			
FONDORECOAT SABBIAT	SE BO		IMPASTO				
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
			Z	da Kg	n°		^
ACQUA				1.000		300	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		4	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		3,5	
AMMONIACA 28 BE'		74 400 000	007	25		2	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42) ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		71 460 233	017	25		2,7	
		2 024 071 929	087	180		1,5	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40 FILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		41 990	093	1.000		2,8	
GLICOLE PROPILENICO PURO		47555	023	1.000		2,1 7	
FEXANOL COALESCENTE		B0004147 K124000175	020 061	1.000		4,2	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500	241173	013	25	3,0	75		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C113 PD S25 SW 1500	6046	013	25	2,0	50		
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		24L14	032	25	2,0	50	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25	5,0	125	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	10,0	250	
POLICRIL 280		2430939AA	088	1.000	10,0	400	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1,5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2003 FUSTO 180 KG ABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)		2 024 07 1 929			6.0	150	
SABBIE DI QUARZO TIPO 0/SS			001	25 25	6,0 6,0	150	
AQUAFLOW NLS 200		240 705	008	1.000	6,0	2	
FILLCERA 50		42 537	074	1.000		5	
ILLECENA 30		42 001	074	1.000		5	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.588,3		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		,		
	LITT			PER SE			
CODICE ARTICOLO	PER			Kg	N°	TOTALE	
ŧ							
ŧ							
FONDORECOAT5BO	Lt. 4,6			6,96			
FONDORECOAT12.5BO	Lt. 12,1			18,2			
UNDOREGUATIZ.3DU	Lt. 1∠, 1			10,2	CCADTO		
200/					SCARTO		
Scarto ammesso <3%							
Data di produzione:							
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 033