

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 9/1/12 Rev. 2 del 26/12/2023

Preparato il:	Lotto n°:						
RECOAT 1.5 MM ACRILICO	SE BIANCA	IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA			_	1.000	- 11	75	
LAPONITE-RD			025	25		1	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		1,9	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG			019	15		4	
AMMONIACA 28 BE'			007	25		1	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		1,6	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		0.00002000 2000	017	25		5,6	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5,4	
GLICOLE PROPILENICO PURO			020	1.000		8	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25			124	25	1,0	25	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500	24 173	013	25	3,0	75		
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI E		032	25	4,0	100		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRO		047	25	1,0	25		
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANC		001	25	3,0	75		
GRANULATO DI CALCIO ML 0.5-1.0		119	25	4,0	100		
GRANULATO DI CALCIO ML 1.0-1.5 - 836			121	25	16,0	400	
POLICRIL 280		2430939AA	088	1.000		160	
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		5,5	
TILLCERA 50		01002200012000	074	1.000		6,5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		0,5	
AQUAFLOW NLS 200			008	1.000		1,5	
ACQUA			000	1.000		30	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.111,5		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0				
CODICE ARTICOLO LITRI PER				PER SECCHIO			
CODICE ARTICOLO	SECCHIO			Kg	N°	TOTALE	
RECOAT1.5.1	Lt. 1,0			1			
#	Lt. 1,0						
π ш							
#	1			0.5			
RECOAT1.5k20	Lt. 20,0			20			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione:		Respo	nsabile	Tecnico	di Produ	zione:	_
responsabile				e Tecnico di Produzione:			

ITALMONT SRL Scheda n° 140