RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03
Rev. 1

Preparato il: | Lotto n°:

REFLEX BASE BO — IMPASTO

DESCRIZIONE COMPONENTI	P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg	SACCHI n°	PESO	VERIFICA
ACQUA			1.000		**170**	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		**3**	
AMMONIACA 28 BE'		007	25		**2**	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		023	1.000		**4,5**	
ACTICIDE FSN		004	180		**3,5**	
TEXANOL COALESCENTE		061	1.000		**9**	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		093	1.000		**14**	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		**2**	
POLICRIL 574		107	1.000		**260**	
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)		046	20	**4,0**	**80**	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		047	25	**3,0**	**75**	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		082	25	**4,0**	**100**	
CARBONATO DI CALCIO ML60 (EX AV15) SACCHI DA 25 KG		030	25	**9,0**	**225**	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		027	25	**6,0**	**150**	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		014	25	**3,0**	**75**	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		083	25	**6,0**	**150**	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		013	25	**9,0**	**225**	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		**2**	
ACTICIDE MKX		006	25		**15**	
AQUAFLOW NLS 200		008	1.000		**3**	
ACQUA			1.000		**10**	
TILLCERA 50		074	1.000		**5**	
TOTALE IMPASTO					**Kg 1.583,0**	
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0			

CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			PER SECCHIO Kg	PER SECCHIO N°	TOTALE	
#							
#							
REFLEX5BO	Lt. 4,6			7,47			
REFLEX12.5BO	Lt. 11,6			18,6			
					SCARTO		

Scarto ammesso <3%

Responsabile Tecnico di Produzione:

Data di produzione: