

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 3/10/12 Rev. 3 del 9/4/2023

Preparato il:		Lotto n°:						
RECOAT 1.5 MM ACRIL-SILOSS	O BASE BIANCA		IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
ACQUA			_	1.000	- ''	85		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		2,5		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		2,3		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		5,6		
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG		G03732411	019	15		5		
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		5,5		
TILLCERA 50		-42 537	074	1.000		3		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5,5		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		5		
AMMONIACA 28 BE'			007	25		1		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	- 4,0	100		
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		24L14	032	25	-5,0	125		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	-1,0	25		
CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCHI DA 25 KG		140225	021	25	-1,0	25		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25	-1,0	25		
GRANULATO DI CALCIO ML 1.0-1.5 - 836			121	25	-14,0	350		
GRANULATO DI CALCIO ML 0.5-1.0			119	25	-5,0	125		
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	-2,0	50		
POLICRIL 280		2430939AA	880	1.000		160		
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4		
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1650			098	1.000		4		
AQUAFLOW NLS 200		-240 705	800	1.000		4		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		2		
ACQUA				1.000		30		
TOTALE IMPASTO						Kg 1.146,4		
			L 4.0		Ng 1.140,4			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0 PER SECCHIO					
CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO					TOTALE		
				Kg	N°			
RECOAT1.5AS.1	Lt. 1,0			4				
#								
#								
RECOAT1.5ASK20	Lt. 20,0			20				
	2,-				SCARTO			
Scarto ammesso <3%								
Data di produzione:								
•				anabile Tanning di Des desire				
Responsabile				e Tecnico di Produzione:				

ITALMONT SRL Scheda n° 142