

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 2

Preparato il:		Lotto n°:					
FONDORECOAT LISCIO BASE BIANCA			IMPASTO				
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
			Z	da Kg	n°		^
ACQUA			0.50	1.000		270	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		3,7	
ACTICIDE FSN		004	180		3,3		
AMMONIACA 28 BE'		007	25		2,4		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGO ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		017	25		3		
		087	180		1,7		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40 TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNA		093	1.000		3		
GLICOLE PROPILENICO PURO		023			2,4		
TEXANOL COALESCENTE		020	1.000		7,3		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		061 124	1.000 25	2.0	4,7 75		
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		082	25	3,0 4,0	100		
QUARZO FELDSPATO NA45 ( 45 MICRON)		046	20	13,0	260		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		083	25	2,0	50		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG			013	25	7,0	175	
POLICRIL 280		088	1.000	7,0	400		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		1,7		
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI I		032	25	40.0	250		
AQUAFLOW NLS 200		008	1.000	10,0	3,3		
ACQUA			000	1.000		5,3	
TILLCERA 50			074	1.000		5,5	
TILLOLIVA 30			074	1.000		5,5	
TOTALE IMPASTO						Kg 1.672,0	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODICE ADTICOLO	LIIKI			PER SE	CCHIO	TOTAL 5	
CODICE ARTICOLO	PER SECCHI			Kg	N°	TOTALE	
#							
#							
#							
FONDORECOAT12.5-LISCIO	Lt. 12,5			17,8			
				,0	SCARTO		
Scarto ammesso <3%				Resnons		cnico di Produz	ione.
Courte diffificace No/0				. Copons	abile 160	onioo di i Toduz	
Data di produzione:							