

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 20/7/19 Rev. 2 del 22/11/2023

Preparato il:					Lotto n°:			
FONDO REGRUND BASE BIANCA				IMPASTO				
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCI SACCI Ma Kg		PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000	n°	190		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		130 2,5		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		2,2		
\MMONIACA 28 BE'		0130332000 2303	007	25		1,3		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		1,7		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		-41 990	093	1.000		1 ,7		
FILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		1,3		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		4,3		
FEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		2,6		
FITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25	-3,0	75		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	2,0	50		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		6046	014	25	-2,0	50		
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		24L14	032	25	-2,0	50		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25	-3,0	75		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	-7,0	175		
MICROSFERE DI VETRO PORAVER 0,25 - 0,50 MM SACCHI 17.5 KG			040	18	-5,0	87,5		
POLICRIL 280		2430939AA	088	1.000		250		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		4		
ABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	- 4,0	100		
SABBIE DI QUARZO TIPO 0/SS			034	25	4,0	100		
AQUAFLOW NLS 200		240 705	800	1.000		1,3		
FILLCERA 50		-42 537	074	1.000		3,1		
FOTAL F INDACTO					16 4 000 5			
TOTALE IMPASTO					Kg 1.226,5			
DRE DI LAVORO TOTALI				h 4,0				
CODICE ARTICOLO	PER ECCHI			PER SE Kg	N°	TOTALE		
ŧ l				Ĭ				
<u> </u>								
4								
DECDUNDAD E				40				
REGRUND12.5	t. 12,5			16				
					SCARTO			
Scarto ammesso <3% Data di produzione:								

ITALMONT SRL Scheda n° 034

Responsabile Tecnico di Produzione: