

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

Preparato il:				Lotto n°:			
RECOAT 0.5 MM SILOSSANICO BASE BIANCA				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		27	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		2	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG			019	15		4	
AMMONIACA 28 BE'			007	25		1	
ACTICIDE FSN			004	180		2	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		6	
TEXANOL COALESCENTE			061	1.000		5,5	
GLICOLE PROPILENICO PURO			020	1.000		8	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25			124	25		25	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG			013	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG			032	25	4,0	100	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	3,0	75	
GRANULATO DI CALCIO ML 600			118	25	20,0	500	
POLICRIL 280			880	1.000		160	
ACTICIDE MKX			006	25		5,5	
TILLCERA 50			074	1.000		2,5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1	
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1659			098	1.000		65	
AQUAFLOW NLS 200			800	1.000		1,5	
ACQUA				1.000		30	
LAPONITE-RD			025	25		1	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)			047	25		25	
TILLCERA 50			074	1.000		5	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409			097	200		4	
TOTALE IMPASTO						Kg 1.131,0	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0		119 11101,0	
I ITRI DER					PER SECCHIO		
CODICE ARTICOLO	SECCHIO				N°	TOTALE	
"	OLOGINO			Kg	IN		
#							
#							
#							
RECOAT0.5SILK20	Lt. 20,0			20			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Responsabile Tecnico di Produzione:							
Data di produzione:							
zaka di producciono.							