

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 20/10/19 Rev. 2 del 29/5/2023

reparato il:				Lotto n°:			
LACTEA BIANCO				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
				da Kg	n°		>
ACQUA				1.000		270	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		4	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		4,4	
FILLMANNS TILLGLUCO 95			086	180		2,2	
SAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		3,3	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40			093	1.000		6,6	
FILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)			023	1.000		6	
GLICOLE PROPILENICO PURO			020	1.000		8	
FEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000	10.0	5	
FITANIO RCL595 KG 25		3630009615	090	25	10,0	250	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		24l173	013	25	13,0	325	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG			027	25	7,0	175	
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC			116	20	4,0	80	
POLICRIL 547			035	1.000		230	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG			083	25	3,0	75	
/ERSATATO VIL V30XF			094	1.000		230	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		2	
ΓILLCERA 50			074	1.000		5	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.681,5		
DRE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		Ng 1.001,3		
LIIKI				PER SECCHIO			
CODICE ARTICOLO	PER SECCHI			Kg	N°	TOTALE	
!	SELLEL			<u> </u>			
<u> </u>							
<u> </u>							
ACTEA12.5	Lt. 12,5			16,9			
				. 0,0	SCARTO		
Scarto ammesso <3%					,		
Data di produzione:							
·				Tecnico di Produzione:			
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 199