

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 21/12/21 Rev. 3 del 21/12/2021

| eparato il: | | | | | Lotto n°: | | | |
|---|---------------|---------------|---------|--------------------------|------------|--------|----------|--|
| PURA PITTURA NATURALE AN | A BASE BIANCA | | IMPASTO | | | | | |
| DESCRIZIONE COMPONENTI | | NL | NUM SDS | SACCHI da Kg n° | | PESO | VERIFICA | |
| EASY MAGIC ADDITIVO AD1000 ANTIMUFFA | | | 101 | 500 | | 260 | Î | |
| ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42) | | | 017 | 25 | | 2,5 | | |
| CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20 | | | 053 | 20 | | 6 | | |
| FILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE) | | | 023 | 1.000 | | 4 | | |
| DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40 | | | 093 | 1.000 | | 4 | | |
| TEXANOL COALESCENTE | | K124000175 | 061 | 1.000 | | 3 | | |
| TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25 | | | 124 | 25 | 6,0 | 150 | | |
| TITANIO RCL595 KG 25 | | 3 630 009 615 | 090 | 25 | 3,0 | 75 | | |
| ΓALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG | | 083 | 25 | 3,0 | 75 | | | |
| CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCH | | 021 | 25 | 1,0 | 25 | | | |
| CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCH | | 027 | 25 | 10,0 | 250 | | | |
| CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPA | | 116 | 20 | 3,0 | 60 | | | |
| CAOLINO CALCINATO CMP-PG | | 082 | 25 | 1,0 | 25 | | | |
| CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 150 | 24 173 | 013 | 25 | 7,0 | 175 | | | |
| CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG | | | 014 | 25 | 2,0 | 50 | | |
| VERSATATO VIL V30XF | | | 094 | 1.000 | | 150 | | |
| AQUAFLOW NLS 200 | | | 800 | 1.000 | | 1,5 | | |
| ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG | | | 087 | 180 | | 2 | | |
| EASY MAGIC ADDITIVO AD1000 ANTIMUFFA | | | 101 | 500 | 1,0 | 500 | | |
| GLICOLE GREEN TILLSOL BEB FST | | | 105 | 200 | | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTALE IMPASTO | | | | | Kg 1.823,0 | | | |
| ORE DI LAVORO TOTALI | | | h 4,0 | | 11.025,0 | | | |
| JRE DI LAVORO TOTALI | | | | PER SECCHIO | | | | |
| CODICE ARTICOLO | PER | | | Kg | N° | TOTALE | | |
| PURA3 | Lt. 2,5 | | | 3,9 | | | | |
| PURA5 | Lt. 3,0 | | | 4,68 | | | | |
| PURA10 | Lt. 10,0 | | | 15,6 | | | | |
| PURA12.5 | Lt. 10,0 | | | | | | | |
| FUNA12.0 | Lt. 12,5 | | | 19,5 | COADTO | | | |
| 200 | | | | | SCARTO | | | |
| Scarto ammesso <3% | | | | | | | | |
| Data di produzione: | | | | | | | | |
| Responsabile | | | | e Tecnico di Produzione: | | | | |

ITALMONT SRL Scheda n° 020