



RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG-08-03-Creato il
1/3/20 Rev. 2 del
6/11/2023

Preparato il:

Lotto n°:

RECOAT 1.0 MM TERMICO BASE BO

IMPASTO

DESCRIZIONE COMPONENTI	P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
			da Kg	n°		
ACQUA			1.000		160	
CELLULOSA TILLMANN'S TYLOSE MH 6000 YG8 KG20	494650	053	20		2	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG	G03732411	019	15		2,3	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG	2-024-071-929	087	180		1	
AMMONIACA 28 BE'		007	25		0,8	
TILLMANN'S HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)	47555	023	1.000		2	
ACTICIDE FSN	0156532000-2509	004	180		2,2	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)	-71-460-233	017	25		1,2	
TEXANOL COALESCENTE	K124000175	061	1.000		3,7	
GLICOLE PROPYLENICO PURO	B0004147	020	1.000		2,7	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40	-41-990	093	1.000		4,1	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG	2-024-071-929	087	180		1	
TITANIO RCL595 KG 25	3-630-009-615	090	25		0	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)	50/23	047	25	3,0	75	
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)	49/24	046	20	4,0	80	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG	M4GB01	082	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO ML60 (EX AV15) SACCHI DA 25 KG	24L09	030	25	4,0	100	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28-EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG	24H173	013	25	4,0	100	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20-EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG	6046	014	25	2,0	50	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG	BU0521	083	25	2,0	50	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG	2-024-071-929	087	180		1	
MICROSFERE DI VETRO PORAVER 0,5 - 1,00 MM SACCHI 15 KG		041	15	12,0	180	
POLICRIL 547	2531859AC	035	1.000		150	
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1650		098	1.000		28	
POLICRIL 574	-2-430-826	107	1.000		58	
ACTICIDE MKT 1	0138226004-2603	135	30		8,1	
AQUAFLOW NLS 200	-240-705	008	1.000		1,3	
TILLCERA 50	-42-537	074	1.000		4,3	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409	P024811982	097	200		190	

TOTALE IMPASTO **Kg 1.333,7**

ORE DI LAVORO TOTALI h 4,0

CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO		PER SECCHIO		TOTALE	
			Kg	N°		
RECOAT1TERM.1BO	Lt. 1,0		0,98			
#						
#						
RECOAT1TERMK20BO	Lt. 24,5		24,5			
				SCARTO		

Scarto ammesso <3%

Data di produzione:

Responsabile Tecnico di Produzione: