

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 12/9/21 Rev. 2 del 23/11/2023

Preparato il:			Lotto n°:				
LAVABILE BASE BO				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL		SAC		PESO	VERIFICA
A COLLA				da Kg	n°	070	_
ACQUA ACTICIDE FSN		0450500000 0500	004	1.000		270	
	$\overline{}$	0156532000-2509	004	180		4	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG2 TILLMANNS TILLGLUCO 95	)	494650 DEG4663651	053	20 180		4,5	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	086 017	25		2,5 3,7	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		7,2	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	093	1.000		6	
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		9	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		2,4	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25	KG	241173	013	25	18,0	450	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25		6046	014	25	6,0	150	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG	ilo	BU0521	083	25	3,0	75	
POLICRIL 280		2430939AA	088	1.000	3,0	540	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1,5	
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		5	
ACQUA		42 337	074	1.000		35	
ACQUA				1.000		35	
TOTALE IMPASTO						Kg 1.570,8	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0		11.070,0	
CITE DI EAVOITO TOTALI	\I			PER SE			
CODICE ARTICOLO PEI				Kg	N°	TOTALE	
LAVABILE1BO Lt. 0	_			1,33			
LAVABILE2.5BO Lt. 2				3,32			
	_			6,65			
LAVABILE12.5BO Lt. 1	1,6			16,6			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3%  Data di produzione:  Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 011