

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 10/5/17 Rev. 2 del 27/11/2023

Preparato il:		Lotto n°:						
RECOAT 1.2 MM ACRILICO	SE BO	IMPASTO						
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA	
			Z	da Kg	n°		>	
ACQUA				1.000		75		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		1,9		
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG			019	15		4		
AMMONIACA 28 BE'		0450500000 0500	007	25		1		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		1,8		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		1// 0 / 0 0 0 / 7 5	017	25		5,6		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5,4		
GLICOLE PROPILENICO PURO		0.414.70	020	1.000	0.0	8		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		24 173	013	25	3,0	75		
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			032	25	4,0	100		
GRANULATO DI CALCIO ML 0.7-1.2		MLOCAAOA	001	25	3,0	75		
POLICRIL 547		ML261124	120	25	20,0	500		
		0420220004 2002	035	1.000		160		
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		5,5		
TILLCERA 50			074	1.000		6,5		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1		
AQUAFLOW NLS 200			800	1.000		1,5		
ACQUA				1.000		30		
LAPONITE-RD			025	25		1		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		D004044000	047	25	1,0	25		
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.087,2			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 1 0		rg 1.007,2			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0 PER SECCHIO					
CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			Kg Kg	N°	TOTALE		
RECOAT1.2BO.1	Lt. 1,0			0,98				
	Lt. 1,U			0,90				
#								
#								
RECOAT1.2BOK20	Lt. 19,5			19,5				
					SCARTO			
Scarto ammesso <3%  Data di produzione:  Responsabile Tecnico di Produzione:								

ITALMONT SRL Scheda n° 131