

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 14/12/15 Rev. 2 del 7/10/2023

Preparato il:		Lotto n°:					
REONYX BASE BIANCA			IMPASTO				
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
			Z	da Kg	n°		^
ACQUA				1.000		480	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		2	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		8	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		4	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		093	1.000		4		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)			023	1.000		5,5	
GLICOLE PROPILENICO PURO			020	1.000		7,5	
TEXANOL COALESCENTE	K124000175	061	1.000		4		
TILLMANNS TILLGLUCO 95		086	180		2		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		1,5		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		124	25	6,0	150		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		083	25	3,0	75		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI	0.414=0	027	25	12,0	300		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500	24 173	013	25	18,0	450		
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAG		116	20	4,0	80		
VERSATATO VIL V30XF			094	1.000		180	
ACTICIDE MK 501		005	25		17		
AQUAFLOW NLS 200			800	1.000		2	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1	
TILLCERA 50			074	1.000		5	
ACQUA				1.000		20	
TOTALE IMPACTO						V ~ 4 700 E	
TOTALE IMPASTO			1.40		Kg 1.798,5		
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODICE ARTICOLO	PER			PER SE		TOTALE	
	SECCHI			Kg	N°		
#							
REONYX2.5	Lt. 2,5			4,08			
REONYX5	Lt. 5,0			8,16			
REONYX12.5	Lt. 12,5			20,4			
	21. 12,0			20,7	SCARTO		
Scarto ammesso <3%					JUANTO		
Data di produzione:							
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 004