

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 10/10/22 Rev. 2 del 10/10/2022

Preparato il:	Lotto n°:						
FONDO REFINE BASE BIANCA				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
				da Kg	n°		>
ACQUA ACTICIDE FSN		0450500000 0500	004	1.000		290	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		0156532000-2509	004	180		4,3	
AMMONIACA 28 BE'			093	1.000 25		1,5	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		1,5 1,5	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		4,3	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)			023	1.000		1,5	
GLICOLE PROPILENICO PURO			020	1.000		2,2	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	020	1.000		1,5	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		K124000175	014	25	9,0	225	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		24 173	013	25	2,0	50	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		241173	032	25	5,0	125	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25			124	25	1,0	25	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)			047	25	10,0	250	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	12,0	300	
SABBIE DI QUARZO TIPO 0/SS			034	25	9,0	225	
POLICRIL 280		2430939AA	088	1.000	3,0	260	
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1659		2430939AA	098			10	
RITARDANTE OPTIMEX 30 LV			117	1.000		2,2	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		·	
AQUAFLOW NLS 200			008	1.000		2,9 1,5	
ACQUA			000	1.000		18,6	
ACQUA				1.000		10,0	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.803,5		
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0		,	
	LIIKI			PER SECCHIO			
CODICE ARTICOLO	PER			Kg	N°	TOTALE	
#							
#							
REFINE5	Lt. 5,0			8,56			
	Lt. 12,5			21,4			
	,-			, -	SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione: Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 035