

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 2

Preparato il:			Lotto n°:				
FONDO REFINE BASE BIANCA				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		290	
ACTICIDE FSN			004	180		4,3	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		093	1.000		1,5		
AMMONIACA 28 BE'		007	25		1,5		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGO		017	25		1,5		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG		053	20		4,3		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNA		023	1.000		1,5		
GLICOLE PROPILENICO PURO		020	1.000		2,2		
TEXANOL COALESCENTE		061	1.000		1,5		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500		014	25	9,0	225		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500		013	25	2,0	50		
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI I		032	25	5,0	125		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		124	25	1,0	25		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRO		047	25	10,0	250		
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANC		001	25	12,0	300		
SABBIE DI QUARZO TIPO 0/SS		034	25	9,0	225		
POLICRIL 280		088	1.000		260		
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1659		098	1.000		10		
RITARDANTE OPTIMEX 30 LV ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		117 087	30 180		2,2		
AQUAFLOW NLS 200		008	1.000		2,9 1,5		
ACQUA		000	1.000		18,6		
AOQUA				1.000		10,0	
TOTALE IMPASTO						Kg 1.803,5	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODICE ARTICOLO	PER			PER SE	CCHIO	TOTALE	
	SECCHI			Kg	N°	TOTALL	
#							
#							
REFINE5	Lt. 5,0			8,56			
REFINE12.5	Lt. 12,5			21,4			
	1_,0			,.	SCARTO		
Scarto ammesso <3%				Respons		cnico di Produz	ione:
30an3 animo330				. toopono		5. 100 GI I 100GZ	
Data di produzione:							
Data di produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 035