

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 2

Preparato il:					Lotto n°:			
RECOAT 1.5 MM ACRIL-SILOSSAN		VICO BASE BO		IMPASTO				
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA	
			Z	da Kg	n°		<u> </u>	
ACQUA				1.000		85		
ACTICIDE FSN			004	180		2,5		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		2,3		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		5,6		
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG			019	15		5		
ACTICIDE MKT 1		135	30		5,5			
TILLCERA 50		074	1.000		3			
TEXANOL COALESCENTE		061	1.000		5,5			
GLICOLE PROPILENICO PURO		020	1.000		5			
AMMONIACA 28 BE' CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500		007	25	4.0	1			
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD \$25 SW 1500		013	25	4,0	100			
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRO		032	25	5,0	125			
CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCHI		047	25	1,0	25			
GRANULATO DI CALCIO ML 1.0-1.5 - 836		021	25	1,0	25			
GRANULATO DI CALCIO ML 1.0-1.5 - 836  GRANULATO DI CALCIO ML 0.5-1.0		121	25	14,0	350			
		119	25	5,0	125			
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANC		001	25	2,0	50			
POLICRIL 547			035	1.000		160		
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409			097	200		4		
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1659			098	1.000		4		
AQUAFLOW NLS 200 ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			008	1.000		1		
ACQUA			087	180		30		
ACQUA				1.000		30		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.121,4			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0					
			PER SECCHIO					
CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			Kg	N°	TOTALE		
RECOAT1.5ASBO.1	Lt. 1,0			0,98				
#								
#								
RECOAT1.5ASK20BO	Lt. 19,5			10.5				
NECUATT. DAGNZUDU	Lt. 19,5			19,5	004576			
0 1					SCARTO			
Scarto ammesso <3%  Data di produzione:  Responsabile Tecnico di Produzione:								

ITALMONT SRL Scheda n° 143