

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 10/10/12 Rev. 2 del 4/1/2024

Preparato il:	Lotto n°:						
RECOAT 1.5 MM ACRILICO	SE BO	IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		76	
LAPONITE-RD			025	25		1,1	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		2	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG			019	15		4,1	
AMMONIACA 28 BE'			007	25		1,1	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		1,7	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		5,7	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5,5	
GLICOLE PROPILENICO PURO			020	1.000		8,1	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500	24 173	013	25	4,0	100		
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI I		032	25	5,0	125		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRO		047	25	2,0	50		
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANC		001	25	4,0	100		
GRANULATO DI CALCIO ML 0.5-1.0		119	25	5,0	125		
GRANULATO DI CALCIO ML 1.0-1.5 - 836		121	25	17,0	425		
POLICRIL 547			035	1.000		170	
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		5,6	
TILLCERA 50			074	1.000		6,6	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		0,6	
AQUAFLOW NLS 200			008	1.000		1,6	
ACQUA			1.000		31		
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4,1	
						,	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.249,8		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0				
CODICE ARTICOLO				PER SECCHIO TOTA		TOTALE	
CODICE ARTICOLO	SECCHIO			Kg	N°	TOTALE	
RECOAT1.5BO.1	Lt. 1,0			0,98			
#	,•			-,			
#							
# DECOATA EKOODO	14.40.5			40.5			
RECOAT1.5K20BO	Lt. 19,5			19,5			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione:		Pasno		Tecnico	di Produ	zione.	_
Kesponsabile				e Tecnico di Produzione:			

ITALMONT SRL Scheda n° 141