

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 2

Preparato il:		Lotto n°:					
AMETYST BASE BO				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000	II	270	
ACTICIDE FSN		004	180		4		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG		053	20		4,5		
TILLMANNS TILLGLUCO 95		086	180		2,5		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGO		017	25		3,7		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		093	1.000		7,2		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNA		023	1.000		6		
GLICOLE PROPILENICO PURO		020	1.000		9		
TEXANOL COALESCENTE		061	1.000		5		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		2,4		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500		013	25	18,0	450		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500		014	25	6,0	150		
POLICRIL 547		035	1.000		240		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		083	25	3,0	75		
VERSATATO VIL V30XF		094	1.000		290		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		1,5		
TILLCERA 50		074	1.000		5		
ACQUA				1.000		30	
TOTAL E MARA CTO						14 4 555 0	
TOTALE IMPASTO						Kg 1.555,8	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODICE ARTICOLO	PER			PER SE		TOTALE	
	SECCHI			Kg	N°		
AMETYST1NEU	Lt. 0,7			1,01			
AMETYST2.5NEU	Lt. 2,2			3,21			
AMETYST5NEU	Lt. 4,5			6,42			
AMETYST12.5BO	Lt. 11,5			16,6			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Responsabile Tecnico di Produzione:							
Data di produzione:							