

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 15/10/17 Rev. 2 del 15/10/2023

Preparato il:	Lotto n°:						
RETITAN BASE BIANCA		IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000	- ''	450	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		4,8	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		8,4	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		3,3	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		5,4	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		6	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		6,6	
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		7,5	
TITANIO RCL595 KG 25		3 630 009 615	090	25	3,0	75	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25	3,0	75	
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		3,9	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCHI DA 25 KG		140225	021	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC		24 000 886	116	20	4,0	80	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25	6,0	150	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		24 173	013	25	15,0	375	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		6046	014	25	3,0	75	
ACTICIDE MK 501		17837	005	25	0,0	16,5	
POLICRIL 280		2430939AA	088	1.000		210	
AQUAFLOW NLS 200		240 705	008	1.000		3	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1,5	
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		5	
TILLOLINGO		12 001	071	1.000		•	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.711,9		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		,		
			PER SECCHIO				
CODICE ARTICOLO	PER			Kg	N°	TOTALE	
ш	SECCHI			Ng	IN		
#							
#							
RETITAN5	Lt. 5,0			7,91			
RETITAN12.5	Lt. 12,5			19,7			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione:		Respon	nsabile	Tecnico	di Produ	zione:	
responsabile				e Tecnico di Produzione:			

ITALMONT SRL Scheda n° 007